



## CB-CFW-150 الیاف کربن 150 گرم

مناسب برای مقاوم سازی و بهسازی سازه‌ها  
تقویت کننده‌ای سبک و مقاوم برای سازه

### — معرفی محصول

الیاف کربن CB-CFW-150 یک پارچه تک‌جهته (UD) از فیبر کربن 150 گرمی با مقاومت کششی بالا است که برای مقاوم‌سازی سازه‌های بتن‌آرمه، فولادی و بتایی استفاده می‌شود. این محصول در ترکیب با رزین اپوکسی مخصوص CFRP، یک سیستم کامپوزیتی سبک و مقاوم ایجاد کرده و بدون افزایش قابل‌توجه وزن سازه، ظرفیت باربری آن را افزایش می‌دهد.

### — کاربرد ها

- **تقویت خمشی تیرها**  
افزایش ظرفیت خمشی تیرهای بتنی در اثر تغییر کاربری یا افزایش بارگذاری.
- **تقویت برشی تیرها**  
افزایش مقاومت برشی و جلوگیری از گسترش ترک‌های مورب.
- **دورپیچی ستون‌ها**  
افزایش مقاومت فشاری، شکل‌پذیری و عملکرد لرزه‌ای ستون‌ها.
- **مقاوم‌سازی دال‌ها**  
افزایش ظرفیت باربری سقف‌ها و دال‌های بتنی.
- **مقاوم‌سازی پل‌ها**  
بهسازی تیرها، عرشه‌ها و اجزای بتنی پل‌ها.
- **ترمیم سازه‌های آسیب‌دیده**  
بازگرداندن ظرفیت مقاومتی اعضای که در اثر زلزله، خوردگی یا بارگذاری نامناسب آسیب دیده‌اند.

### — مزایای محصول

- مقاومت کششی بسیار بالا
- وزن بسیار کم نسبت به ورق فولادی
- نصب سریع و بدون تخریب گسترده
- مقاومت عالی در برابر خوردگی
- مناسب برای مقاوم‌سازی لرزه‌ای
- افزایش ظرفیت خمشی و برشی اعضا
- قابل استفاده در فضاهای محدود
- دوام طولانی در شرایط محیطی سخت

### — پروژه‌های قابل اجرا

|                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بیمارستان<br>       | پارکینگ طبقاتی<br> | برج‌های بلندمرتبه<br> | ساختمان مسکونی<br> |
| سازه‌های دریایی<br> | مخازن بتنی<br>     | سازه صنعتی<br>        | پل و ابنیه فنی<br> |

## — جدول راهنمای انتخاب گرماژ الیاف کربن

| نوع الیاف   | کاربرد متداول                               |
|-------------|---------------------------------------------|
| CFRP 150gr  | تقویت سبک تیر و دال                         |
| CFRP 200gr  | مقاوم‌سازی عمومی ساختمان                    |
| CFRP 240 gr | تقویت سازه‌ای با نیاز مقاومتی متوسط تا بالا |
| CFRP 300gr  | پروژه‌های با نیاز مقاومتی بالا              |

## — شاخص‌های عملکرد

| مشخصه           | مقدار                |
|-----------------|----------------------|
| نوع الیاف       | Carbon Fiber UD      |
| گرماژ           | 150 g/m <sup>2</sup> |
| جهت الیاف       | تک جهته              |
| رنگ             | مشکی                 |
| مقاومت کششی     | 4900 Mpa             |
| مدول الاستیسیته | 230 Gpa              |
| ضخامت معادل     | 0.084 mm             |
| عرض رول         | 50 cm                |
| طول رول         | 100 m                |



## — جدول مقایسه محصولات FRP

| ویژگی           | الیاف کربن (CFRP) | الیاف شیشه (GFRP) |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| مقاومت کششی     | بسیار زیاد        | زیاد              |
| مدول الاستیسیته | بسیار بالا        | متوسط             |
| وزن             | کم                | کم                |

## — مزایای استفاده از CFRP نسبت به روش سنتی

| عضو سازه‌ای | هدف مقاوم‌سازی       | نحوه استفاده از CFRP    |
|-------------|----------------------|-------------------------|
| تیر بتنی    | افزایش ظرفیت خمشی    | نصب در زیر تیر          |
| تیر بتنی    | افزایش مقاومت برشی   | نصب U-Wrap یا Side Wrap |
| ستون بتنی   | افزایش مقاومت فشاری  | دورپیچی کامل ستون       |
| دال بتنی    | افزایش ظرفیت باربری  | نصب در زیر دال          |
| دیوار برشی  | بهبود عملکرد لرزه‌ای | نصب در نواحی بحرانی     |
| پل‌ها       | افزایش ظرفیت باربری  | تقویت تیرها و عرشه      |

## — روش اجرا

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>03</b><br/>اجرای رزین اشباع‌کننده</p>  <p>آغشته نمودن سطح به رزین مخصوص CFRP.</p> | <p><b>02</b><br/>اعمال پرایمر</p>  <p>اجرای لایه پرایمر اپوکسی جهت افزایش چسبندگی.</p> | <p><b>01</b><br/>آماده‌سازی سطح</p>  <p>حذف بتن سست<br/>ترمیم نواحی آسیب‌دیده<br/>تسطیح سطح</p> |
| <p><b>05</b><br/>پوشش نهایی</p>  <p>در صورت نیاز اجرای پوشش محافظ UV یا پوشش ضدحریق</p> |                                                                                                                                                                         | <p><b>04</b><br/>نصب الیاف کربن</p>  <p>قرارگیری الیاف در جهت طراحی و حذف حباب‌های هوا.</p>     |

## — شرایط اجرا

| شرح                                                                            | شرایط مناسب اجرا |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5 تا 40 درجه سانتی‌گراد                                                        | دمای محیط سایت   |
| سطح باید خشک و فاقد شبنم یا میعان باشد.                                        | دمای سطح         |
| سطح باید تمیز، خشک، عاری از گردوغبار، چربی، روغن، بتن سست و آلودگی باشد.       | وضعیت سطح        |
| هنگام بارندگی یا در معرض مستقیم آب اجرا نشود.                                  | بارندگی          |
| روی سطح یخ‌زده اجرا نشود.                                                      | سطح یخ زده       |
| در شرایطی که رطوبت بالا موجب ایجاد شبنم یا میعان روی سطح شود، اجرا انجام نشود. | رطوبت بالا       |
| بتن سست و نواحی آسیب‌دیده حذف، سطح ترمیم و سپس تسطیح و آماده‌سازی شود.         | آماده‌سازی سطح   |

## - شرایط ایمنی و خطرات

|                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         |       |         |
| الیاف کربن نباید در زمان حمل، جابه‌جایی و برش خم شوند.                            | الیاف کربن رسانای الکتریکی هستند؛ بنابراین باید اقدامات ایمنی لازم برای جلوگیری از برق‌گرفتگی انجام شود. | محل اجرا باید تمیز نگه داشته شود و اقدامات لازم برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی انجام شود. | کارکنان اجرا باید از تجهیزات حفاظت فردی مناسب مانند ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده کنند. |

## - حمل و نگهداری

|                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |    |           |
| در زمان حمل و نگهداری، الیاف کربن نباید تحت فشار یا فشرده‌شدن قرار بگیرند؛ چون ممکن است به الیاف آسیب برسد. | نباید در معرض ضربه اجسام تیز باشد.                                                  | محصول باید در محیطی خشک، خنک و دارای تهویه مناسب نگهداری شود. نباید در معرض باران قرار گیرد. |
|                          |  |         |
| شرایط نگهداری 5 تا 25 درجه سانتی‌گراد است.                                                                  | الیاف کربن نباید در زمان حمل، جابه‌جایی و برش خم شود.                               | نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا باران قرار گیرد.                                     |

## - شناسایی محصول

| مشخصات                                                                                                                                    | عنوان        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الیاف کربن 150 گرم                                                                                                                        | نام محصول    |
| CB-CFW-150                                                                                                                                | کد محصول     |
| مقاوم‌سازی و تقویت سازه‌های بتن‌آرمه، فولادی و بتنی؛ تقویت خمشی و برشی تیرها، دورپیچی ستون‌ها، مقاوم‌سازی دال‌ها و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها | کاربرد محصول |
| CORBELL®                                                                                                                                  | تولیدکننده   |
| ۰۲۶-۳۴۴۵۸۰۳۲<br>۰۹۱۲-۳۷۷۷۹۳۵<br>۰۹۱۲-۳۶۲۲۷۵۹<br>۰۹۱۲-۴۶۰۲۵۶۶                                                                              | شماره تماس   |

## - اقدامات کمک‌های اولیه

|                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                   |
| تماس با چشم<br>نباید در معرض ضربه اجسام تیز باشد.                                                                  | تماس با پوست<br>محصول باید در محیطی خشک، خنک و دارای تهویه مناسب نگهداری شود. نباید در معرض باران قرار گیرد.           |
|                               |                                   |
| بلع<br>در زمان حمل و نگهداری، الیاف کربن نباید تحت فشار یا فشرده‌شدن قرار بگیرند؛ چون ممکن است به الیاف آسیب برسد. | استنشاق<br>در زمان حمل و نگهداری، الیاف کربن نباید تحت فشار یا فشرده‌شدن قرار بگیرند؛ چون ممکن است به الیاف آسیب برسد. |